



АЛЬФАМИД® ПА СВМН 20-1

Полиамид 6 стекломинералонаполненный для литья под давлением

Характеристика: Высокие механическая прочность, жесткость и теплостойкость; Низкое коробление; Стабильность геометрических размеров; Стойкость к деформации при пониженных температурах; Химическая стойкость.

Применение: применяется для изготовления корпусных и других деталей, требующих повышенной точности размеров литьевых изделий без дополнительной механической обработки и эксплуатируемых при различных температурах и влажности воздуха окружающей среды, для изготовления приборных панелей, деталей фурнитуры, товаров народного потребления и др.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	Метод по ГОСТ	Ед. изм.	Значение*
Прочность при растяжении	11262-80	МПа	120
Модуль упругости при изгибе	9550-81	МПа	5400
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	4648-71	МПа	185
Ударная вязкость по Шарпи без надреза	4647-80	кДж/м ²	65
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	Метод по ГОСТ	Ед. изм.	Значение*
Температура плавления	21553-76	°С	217-220
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,8 МПа	12021-84	°С	190
Водопоглощение, за 24 ч.	4650-80	%	1,3
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА	Метод по ГОСТ	Ед. изм.	Значение*
Электрическая прочность	6433.3	кВ/мм	22
Удельное объемное электрическое сопротивление	6433.2	Ом см	10 ¹⁵
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		Ед. изм.	Значение*
Усадка при литье: на дисках Образец тип 7		%	0,5-0,7
СУШКА МАТЕРИАЛА		Ед. изм.	Значение*
Время сушки		час	4-6
Температура сушки		°С	85-90
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ		Ед. изм.	Значение*
Температура литья		°С	240-270
Температура формы		°С	60-90
Содержание влаги перед переработкой		%	0,12-0,18
УПАКОВКА			
Тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем/FFS мешок, вес 25 кг нетто.			
Мягкий контейнер 95*95*155 с полиэтиленовым вкладышем (биг бэг), вес 1000 кг нетто			

*Примечание: для окрашенных марок допускается снижение показателей механических свойств на 10 %.