



# АЛЬФАМИД® ПА6-ЭМ-1

## Полиамид 6 эластифицированный для литья под давлением

**Характеристика:** Повышенные значения механических и электрических свойств; Повышенная эластичность и ударная вязкость; Стойкость к знакопеременным нагрузкам; Стойкость к действию углеродов, концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот.

**Применение:** применяется для производства элементов крепления железнодорожных путей, деталей спортивного инвентаря, зажимов, хомутов, уплотняющих, прокладочных деталей и др., для автомобильной промышленности

<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>	<b>Метод по ГОСТ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение*</b>
Прочность при растяжении	11262-80	МПа	48
Плотность	15139	г/см <sup>3</sup>	1,06-1,09
Относительное удлинение при разрыве	11262-80	%	120
Модуль упругости при изгибе	9550-81	МПа	1650
Изгибающее напряжение при заданной величине прогиба	4648-71	МПа	49
Ударная вязкость по Шарпи без надреза, при – 60 °С	4647-80	кДж/м <sup>2</sup>	н/р
<b>ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>	<b>Метод по ГОСТ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение*</b>
Температура плавления	21553-76	°С	214-219
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 0,45 МПа	12021-84	°С	120
Водопоглощение, за 24 ч.	4650-80	%	0,95
<b>ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА</b>	<b>Метод по ГОСТ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение*</b>
Электрическая прочность	6433.3	кВ/мм	22
Удельное объемное электрическое сопротивление	6433.2	Ом см	10 <sup>15</sup>
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 <sup>6</sup> Гц	22372-77		3-4
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 <sup>6</sup> Гц	22372-77		0,03-0,04
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение*</b>
Усадка при литье: на дисках Образец тип 7		%	1,2-2,0
<b>СУШКА МАТЕРИАЛА</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение*</b>
Время сушки		час	4-6
Температура сушки		°С	85-90
<b>ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ</b>		<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение*</b>
Температура литья		°С	240-260
Температура формы		°С	40-60
Содержание влаги перед переработкой		%	0,12-0,18
<b>УПАКОВКА</b>			
Тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем/FFS мешок, вес 25 кг нетто.			
Мягкий контейнер 95*95*155 с полиэтиленовым вкладышем (биг бэг), вес 1000 кг нетто			

\*Примечание: для окрашенных марок допускается снижение показателей механических свойств на 10 %.